

●FBの形状および寸法の許容差

単位:mm

区 分		許容差		摘 要
		JIS G 3194 B級		
厚 さ	6.0mm未満	±0.3		
	6.0mm以上12mm未満	±0.4		
	12mm以上15mm未満	±0.5		
	15mm以上20mm未満	±0.6		
	20mm以上25mm未満	±0.8		
	25mm以上40mm未満	±1.0		
幅	50mm未満	±0.8		
	50mm以上	±1.6% ただし最大値±3.5mm		
長 さ		+100 0		
かど落ち (C)	厚さ9mm以上	厚さの15%以下。 ただし最大値4mmとする。		
横曲がり		全長の0.3%以内とする。ただし 任意の長さ1mにつき4mm以内とする。		
幅方向の平坦度	幅150mm以上かつ 厚さ50mm以下	幅の0.3%以下		
長さ方向の平坦度		全長の0.3%以内で最大値10mmとする。 ただし、任意の長さ1mにつき3mm以内とする。		